



Kaufmann® Saf Akrilik Dış Cephe Boyası

Teknik Bilgi Formu

Tanım

KAUFMANN® Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, %100 saf akrilik formülüyle dış cephelere ipek mat estetik kazandırırken elastik yapısı ile kılcal çatlakları köprüler ve UV-su-alkali dirençli, uzun ömürlü kaplama sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler

KAUFMANN® Saf Akrilik Dış Cephe Boyası; doğal kurumuş beton, çimento esaslı sıva, tuğla, brüt beton, gaz beton, briket, eternit, betopan gibi yüzeylerde ve sağlam eski boyalı cephelerde güvenle kullanılır. Ayrıca ısı yalıtım sistemleri (mantolama) dahil pek çok dış cepheye uygulanabilir.

Ürün Özellikleri & Avantajları

- %100 saf akrilik reçine esaslı
- Su bazlı, çevre dostu
- İpek mat dokulu dekoratif görünüm
- Elastik yapısı ile kılcal çatlakları köprüler
- UV dayanımlı, renk solmasına karşı dirençli
- Yüksek örtücülük ve yapışma gücü
- Su itici ve nefes alabilen yapı sayesinde rutubeti engeller
- Düşük kirlenme eğilimi ve kolay temizlenebilir
- Kolay uygulanabilir; fırça, rulo veya spreyle uygulanabilir

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, sağlam ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzeyde bulunan kir, toz, yağ ve kabarmış tabakalar tamamen temizlenmeli; yeni sıvalı yüzeylerde en az 28 gün priz süresi beklenmelidir. Gerekli durumlarda yüzey tamirati ve düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Boyadan önce, yüzey uygun bir astar ile hazırlanmalıdır. Bu amaçla Kaufmann Astar veya saf akrilik bazlı bir astar kullanılabilir. Astar uygulandıktan sonra 12-24 saat kuruma süresi beklenmelidir.

KAUFMANN® Saf Akrilik Boya, su ile %10-15 oranında inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında, ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat beklenmeli; astar uygulamasının ardından ilk kat boya için 12-24 saatlik bekleme süresi gözetilmelidir. Uygulama, +5 °C ile +35 °C arasındaki sıcaklıklarda ve doğrudan güneş ışığından kaçınılarak yapılmalıdır.

Ambalaj

17.5 KG





Kaufmann® Saf Akrilik Dış Cephe Boyası

Teknik Bilgi Formu

Depolama

Ürün, orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak ve donma riskinden korunacak şekilde saklanmalıdır. Depolama alanı serin, kuru ve havadar olmalı; ideal saklama sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalaj dik konumda ve kapağı sıkıca kapalı tutulmalıdır.

Sağlık Ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin. Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Kaufmann laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Kaufmann ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Kaufmann kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Kaufmann yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu ürün, TS EN ISO 10002, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 31000, TS EN ISO 45001, TS ISO 9001:2008, TSE,CE ve Yerli Üretim standartlarına uygunluk belgesine sahip 5K MÜHENDİSLİK tarafından üretilmektedir.